

## 品質規格（橋面舗装施工管理要領（案） 平成21年 抜粋）

## 7.6.8 管理項目

## (2) 品質管理基準

グースアスファルトの品質管理基準を表 7-16 に示す。

試験項目		頻度	品質規格	
動的安定度（回/mm）		同一配合による施工が 2,000 ～10,000m <sup>2</sup> の場合は配合毎に 1回 10,000m <sup>2</sup> を超す場合には 2回	鋼床版	500 回以上
			簡易ノージョイ ント	300 回以上
曲げ破断ひずみ		同上	8×10 <sup>-3</sup> 以上	
貫入量（40°C・mm）		同上	表層	1～4
			基層	1～6
リュエル流動性 （240°C・秒）		クッカー車 1 台毎	3～20	
混合物の As 量、添加剤 量、粒度		全数量	印字記録または抜取試験	
温度	石粉及びア スファルト	1 時間毎	アスファルト	220°C以下
			石粉	常温～150°C